



SR-GRUPPEN A/S  
Fuglesangsalle 14  
6600 Vejen  
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportdato: 09.03.2026  
Batchnr.: EUAB75-26000492  
Kundenr.: CA0024805  
Valideringskode: 257BFEB1CC

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26000492-01**

**Rekvirent**

SR-GRUPPEN A/S - BLUE-PHOENIX

**Materialer**

Grus

**Analyseperiode**

Start: 06.03.2026 Slut: 09.03.2026

**Anvendte metode referencer**

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-2:2011+AC:2013	Proctorindstampning
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse

**Rapportkommentar:**

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

**Kopi til:**

SR-GRUPPEN A/S, Stefan Zacho, Fuglesangsalle 14 6600 Vejen

**Med venlig hilsen**

Martin Claus Andersen  
Business Unit Cluster  
Manager



I tvivl om ægtheden?

Scan QR koden

Eller gå til:

<https://reports.etn.eurofins.com>



**SR-GRUPPEN A/S**  
**Fuglesangsalle 14**  
**6600 Vejen**  
**Att.: Philippa F. Larsen**

**Rapportnr.:** AR-26-HP-26000492-01  
**Rapportdato:** 09.03.2026  
**Batchnr.:** EUAB75-26000492  
**Kundenr.:** CA0024805

## Analyserapport

<b>Prøvetype:</b>	SR-grus	<b>Prøvested:</b>	BLUE-PHOENIX
<b>Prøvemærke:</b>	SR-grus S	<b>Prøve ID:</b>	05-03-2026
<b>Lab prøvenr:</b>	233-2026-00049201	<b>Enhed</b>	
<b>Sigteanalyse, våd</b>			
Gennemfald 125mm	100	%	
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	100	%	
Gennemfald 4 mm	98	%	
Gennemfald 2 mm	94	%	
Gennemfald 1 mm	90	%	
Gennemfald 0,5 mm	83	%	
Gennemfald 0,25 mm	58	%	
Gennemfald 0,125 mm	23	%	
Gennemfald 0,063 mm	15.2	%	
<b>Proctorindstamping</b>			
Maximal densitet	1.91	Mgram/m <sup>3</sup>	
Optimalt vandindhold	12.2	%	
Frasigtet > 16 mm	0.0	%	
Antaget korndensitet	2.65	Mgram/m <sup>3</sup>	

**Tegnforklaring:**

i.m.: ikke målelig

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
 Rapporten må ikke gives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.




**SR-GRUPPEN A/S**  
**Fuglesangsalle 14**  
**6600 Vejen**  
**Att.: Philippa F. Larsen**

**Rapportnr.:** AR-26-HP-26000492-01  
**Rapportdato:** 09.03.2026  
**Batchnr.:** EUAB75-26000492  
**Kundenr.:** CA0024805

## Analyserapport

<b>Prøvetype:</b> SR-grus	<b>Prøvested:</b> BLUE-PHOENIX
<b>Prøvemærke:</b> SR-grus S	<b>Prøve ID:</b> 05-03-2026
<b>Lab prøvenr:</b> 233-2026-00049201	

**kornstørrelsefordeling**



**Tegnforklaring:**

i.m.: ikke målelig

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen




**SR-GRUPPEN A/S**  
 Fuglesangsalle 14  
 6600 Vejen  
 Att.: Philippa F. Larsen

**Rapportnr.:** AR-26-HP-26000492-01  
**Rapportdato:** 09.03.2026  
**Batchnr.:** EUAB75-26000492  
**Kundenr.:** CA0024805

## Analyserapport

<b>Prøvetype:</b> SR-grus	<b>Prøvested:</b> BLUE-PHOENIX
<b>Prøvemærke:</b> SR-grus S	<b>Prøve ID:</b> 05-03-2026
<b>Lab prøvenr:</b> 233-2026-00049201	

### proctorforsøg



<b>pd,max</b>	[Mg/m <sup>3</sup> ]	1,91
<b>w opt</b>	[%]	12,2

<b>pd,max korr.</b>	[Mg/m <sup>3</sup> ]	
<b>w opt korr.</b>	[%]	