



RGS Nordic A/S
Selinevej 4
2300 København S
Att.: Thomas Munksgaard

Rapportdato: 16.10.2025
Batchnr.: EUAB75-25002932
Kundenr.: CA0000042
Valideringskode: 3A11EB7967

Rapportnr.: **AR-25-HP-25002932-01**

Rekvirent

RGS Nordic A/S - Vaskeanlæg afd.800

Materialer

Sand

Analyseperiode

Start: 13.10.2025 Slut: 16.10.2025

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-5:2003	Vibrationsindstampning
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse
prVI 99-9:2010	Glødetab

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Kopi til:

RGS Nordic A/S, Arne Jensen (ajen), Selinevej 4 2300 København S

Med venlig hilsen



Martin Claus Andersen
Business Unit Cluster
Manager



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>



RGS Nordic A/S
Selinevej 4
2300 København S
Att.: Thomas Munksgaard

Rapportnr.: AR-25-HP-25002932-01
Rapportdato: 16.10.2025
Batchnr.: EUAB75-25002932
Kundenr.: CA0000042

Analysereport

Prøvetype:	Sand 0-4 mm	Prøvested:	Vaskeanlæg afd.800
Prøvemærke:		Prøve ID:	10-10-2025
Lab prøvenr:	233-2025-00293201	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	100	%	
Gennemfald 5,6 mm	100	%	
Gennemfald 4 mm	100	%	
Gennemfald 2 mm	97	%	
Gennemfald 1 mm	90	%	
Gennemfald 0,5 mm	78	%	
Gennemfald 0,25 mm	57	%	
Gennemfald 0,125 mm	31	%	
Gennemfald 0,063 mm	9.2	%	
Vibrationsindstampning			
Maksimal tør densitet	1.86	Mgram/m ³	
Optimalt vandindhold	13.1	%	
Glødetab (prVI) 550 °C			
Glødetab 550°C	1.0	%	




RGS Nordic A/S
Selinevej 4
2300 København S
Att.: Thomas Munksgaard

Rapportnr.: AR-25-HP-25002932-01
Rapportdato: 16.10.2025
Batchnr.: EUAB75-25002932
Kundenr.: CA0000042

Analysereport

Prøvetype:	Sand 0-4 mm	Prøvested:	Vaskeanlæg afd.800
Prøvemærke:		Prøve ID:	10-10-2025
Lab prøvenr:	233-2025-00293201		

kornstørrelsefordeling



Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 3 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.