



RGS Nordic A/S
Selinevej 4
2300 København S
Att.: Thomas Munksgaard

Rapportdato: 11.06.2025
Batchnr.: EUAB75-25001516
Kundenr.: CA0000042
Valideringskode: F4C3BE3579

Rapportnr.: AR-25-HP-25001516-01

Rekvirent

RGS Nordic A/S - Vaskeanlæg afd.800

Materialer

Sten

Analyseperiode

Start: 04.06.2025 **Slut:** 11.06.2025

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 933-11:2009 + AC:2010	Klassifikationsprøvning, Renhedsgrad

Kopi til:

RGS Nordic A/S, Arne Jensen (ajen), Selinevej 4 2300 København S

Med venlig hilsen

Thomas Gouk
Teamleder VBM



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.etn.dk.eurofins.com>



RGS Nordic A/S
Selinevej 4
2300 København S
Att.: Thomas Munksgaard

Rapportnr.: AR-25-HP-25001516-01
Rapportdato: 11.06.2025
Batchnr.: EUAB75-25001516
Kundenr.: CA0000042

Analysereport

Prøvetype:	Ærtesten 8-16 mm	Prøvested:	Vaskeanlæg afd.800
Prøvemærke:	02-06-2025 - Uge 23		
Lab prøvenr:	233-2025-00151601	Enhed	
Renhedsgrad			
FL	0.0	cm ³ /kg	
X	0.0	%	
Rc	5.7	%	
Ru	93.5	%	
Rb	0.2	%	
Ra	0.6	%	
Rg	0.0	%	
Rc + Ru + Rb	99.3	%	
Rc + Ru	99.2	%	

233-2025-00151601 Prøvekommentar:

FL : Flydende lette partikler
X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi
Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
Ru : Natursten samt ubundne og hydrauliske bundne materialer.
Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
Ra : Asfalt.
Rg : Glas.