

Blue Phoenix Denmark A/S
Selinevej 4



DK-2300 København S

Dato: 13. oktober 2026

VBM sag: 5377 4 V R-26-2130A

Att: Camilla Lysholm Fischlein

Side: 1 af 3

Prøvningsrapportnr.: R-26-2130A

Rekvirent

Blue Phoenix Denmark A/S - Afd. 200 - Selinevej

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust beton / asfalt

Prøvningsperiode

Start 2. oktober 2026

Slut 13. oktober 2026

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11	Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

Prøvningsrapport nr.: R-26-2130A

Klassifikationsprøvning af nyttiggørelsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S

Lokation: 4 - Afd. 200 - Selinevej

Sted : KBA I

Dato: 13. oktober 2026

VBM sag: 5377 4 - V R-26-2130A

Modtaget dato: 1. oktober 2026



Udført af: SR65

VBM Prøvenr.	R-26-2130A	1
Materiale		KBA
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11		
Temperatur (ved nedtørring)	°C	105
Materialetype, andel		
FL	cm ³ /kg	0,2
X	%	0,1
Rc	%	68,5
Ru	%	14,9
Rb	%	0,1
Ra	%	16,1
Rg	%	0,3
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl		
Rc + Ru + Rb	%	83,5
Rc + Ru	%	83,4
Rb	%	0,1
Ra	%	16,1
Rg	%	0,3
X	%	0,1

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KBA (Knust beton og asfalt)

- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydrauliske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler



Gennemfald 0.063 mm	3.1 %	Frasigtet > 16 mm	s	38 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w _L		Plasticitetsgrænse w _P			Plasticitetsindeks I _P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ _s	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm) ρ _s	Mg/m³		Korndensitet, filler ρ _f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka	%		Kalkindhold(>16mm) ka	%
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl _{red}	%			
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w _{nat}	%			

Prøvebeskrivelse: Knust beton / asfalt
Rap. nr. R-26-2130A

Mrk. KBA I
Udt. 01-10-2026

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Afd. 200 - Selinevej	Dybde / Kote	Lab. nr.: 2130A-1
Udt. d.:	Sag nr.: 265377004	Bilag/side nr.: 3/3

Modt. d.: 02-10-2026 Tegn.: RW4J Godk.: 13/10-26 WA

eurofins
VBM LABORATORIET